



## DESCRIPTION

Ce marbre américain est utilisé pour les projets architecturaux et patrimoniaux, tout comme pour votre comptoir. Son veinage évolue d'une tranche à l'autre, vous assurant un comptoir unique. La coupe fleurie crée de belles ondulations qui varient du blanc au gris-beige.

## CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS | PRODUCTION ANNUELLE

1900

Sur demande

## FINIS DISPONIBLES

Poli	Poli mat
Antique	Jet de sable



## APPLICATIONS

Extérieure	Verticale
Intérieure	Commerciale
Horizontale	Résidentielle

## RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES

		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	0.5 %	0.5 %
Poids volumique	ASTM C97	168 lb/pi <sup>3</sup>	2 691.10 kg/m <sup>3</sup>
Compression uniaxiale	ASTM C170	15 889 Psi	109.55 MPa
Résistance à la flexion	ASTM C880	1 805 Psi	12.4 MPa
Module de rupture	ASTM C99	972 Psi	6.70 MPa



## NATURELLEMENT DURABLE<sup>MC</sup>

Health Product Declaration<sup>®</sup> disponible 2020

