

BLEU DE LIGNIÈRES

CALCAIRE DE BOURGOGNE



Résidence tourisme & EHPAD, St Ouen
Atelier M.-O. Foucras Architecte



BLEU
Coupé à contre-passe



BLEU & JAUNE

Calcaire à organismes, Jurassique moyen, Étage Bathonien

Fond gris bleu de trame serrée veinage fin

Fond marbré gris bleu et jaune de trame serrée veinage fin

Bierry-les-Belles-Fontaines (89)

RÉFÉRENCES

Résidence Touristique & EPADH, Saint-Ouen / Tunnel de Fourvière, Lyon / Lycée Pasteur, CCI, Banque Fédérale, Palais de Justice, Besançon / Résidence Les jardins de Clément V, Enjoy 8, Lyon / Azure Résidence, Dallas (US) / Théâtre of Milton Keynes, Mere Restaurant, Londres (UK)

EMPLOIS PRÉCONISÉS

État de surface	Adouci, Égrésé, Bossagé, Bouchardé, Ciselé, Layé, Brossé
Revêtement de sol	Trafic collectif modéré intérieur
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure, Bandeau et appui extérieurs
Mur massif	Élévation et rejaillissement extérieurs, Bandeau et appui extérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique apparente	NF EN 1936		2300 à 2500 kg/m ³
Porosité	NF EN 1936		5 à 8 %
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364		1000 à 1400 N
Résistance à la compression	NF EN 772-1		80 à 110 MPa
Résistance à la flexion	NF EN 12372		10 à 12 MPa
Abrasion	NF EN 14157		24 à 26 mm
Capillarité C1	NF EN 772-11		5 à 8 g.m-2.s-1/2
Capillarité C2	NF EN 772-11		4 à 7 g.m-2.s-1/2