

CHARMOT

CALCAIRE DE BOURGOGNE



La maison Bois d'Artas Grenoble,
Studio Gardoni architecture



Calcaire oolithique, Jurassique moyen, Étage Bathonien



Fond blanc cassé à grains moyens avec quelques coquilles



Massangis (89)

RÉFÉRENCES

Médiathèque André Chamson, Aigues-Mortes / Sofitel Bercy, Paris / Groupe Scolaire Joseph Brenier, Saint-Priest / Acne Studios, Chengdu (CN) / Hôtel Tefang Portman, Xiamen (CN) / Hôtel Particulier, Beverly Hills (US)

EMPLOIS PRÉCONISÉS

État de surface	Adouci, Égrésé, Bossagé, Bouchardé, Layé, Brossé
Revêtement de sol	Trafic collectif modéré intérieur
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure
Mur massif	Élévation extérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		
Masse volumique apparente	NF EN 1936	2200 à 2400 kg/m ³
Porosité	NF EN 1936	11 à 14 %
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364	700 à 1100 N
Résistance à la compression	NF EN 772-1	30 à 50 MPa
Résistance à la flexion	NF EN 12372	7 à 9 MPa
Abrasion	NF EN 14157	27 à 32 mm