


# CHASSENET

## CALCAIRE DE BOURGOGNE



 Calcaire oolithique, Jurassique moyen, Étage Bathonien

 Fond blanc cassé léger veinage jaune, grains fins

 Bierry-les-Belles-Fontaines (89)

### EMPLOIS PRÉCONISÉS

État de surface	Adouci, Égrésé, Bossagé, Bouchardé, Ciselé, Layé
Revêtement de sol	Trafic collectif modéré intérieur
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure, Bandeau et appui extérieurs
Mur massif	Élévation extérieure, rejaillissement extérieur, Bandeau et appui extérieurs

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		
Masse volumique apparente	NF EN 1936	2100 à 2200 kg/m <sup>3</sup>
Porosité	NF EN 1936	20 à 25 %
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364	800 à 1000 N
Résistance à la flexion	NF EN 12372	4 à 6 MPa
Abrasion	NF EN 14157	32 à 36 mm