

EUVILLE

CALCAIRE DE LORRAINE



Royal champagne, Champillon
© Fred Laures



Calcaire à entroques, Jurassique supérieur, Étage Oxfordien



Ton beige soutenu, grain moyen anguleux et scintillant



Euville (55)

RÉFÉRENCES

Opéra Garnier, Paris / Château, Commercy / Mémorial Charles de Gaulle, Colombey-les-deux-églises / Gymnase Richard Mique, Versailles / La Réserve, Paris / Royal Champagne, Champillon / Écothèque, Bures / Zac Beaujon, Paris / Chera Résidence, New York (US) / Restaurant Flo, Tokyo (JP)

EMPLOIS PRÉCONISÉS

État de surface	Adouci, Égrésé, Bossagé, Bouchardé, Layé, Brossé
Revêtement de sol	Trafic collectif modéré intérieur et extérieur
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure, Bandeau et appui extérieurs, Soubassement et couronnement extérieurs
Mur massif	Élévation et rejaillissement extérieur, Bandeau et appui extérieurs, Soubassement et corniche extérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Masse volumique apparente	NF EN 1936	2100 à 2300 kg/m ³
Porosité	NF EN 1936	13 à 17 %
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364	800 à 1000 N
Résistance à la compression	NF EN 772-1	30 à 50 MPa
Résistance à la flexion	NF EN 12372	3 à 6 MPa
Abrasion	NF EN 14157	32 à 36 mm
Capillarité C1	NF EN 772-11	60 à 100 g.m-2.s-1/2
Capillarité C2	NF EN 772-11	70 à 100 g.m-2.s-1/2
Glissance milieu sec	NF EN 14231	60 à 70 Brossée
Glissance milieu humide	NF EN 14231	50 à 60 Brossée