

# MASSANGIS CLAIR NUANCÉ

CALCAIRE DE BOURGOGNE



X'Eau, Châteaubernard  
© J. Hasse



Calcaire Oolithique à encrines, Jurassique moyen, Étage Bathonien



Fond clair, de crème à beige clair, grains moyens et fins



Massangis (89)

## RÉFÉRENCES

Étoile Marine, La Rochelle / Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe, Paris / La Réserve, Paris / Château de Maulnes, Cruzy-le-Châtel / Médiathèque André Chamson, Aigues-Mortes / Tottenham Court Road, Londres (UK) / The Gores Group headquarters Siège Social, Beverly Hills (US)

## EMPLOIS PRÉCONISÉS

État de surface	Adouci, Égrésé, Bossagé, Bouchardé, Cisé, Layé, Brossé
Revêtement de sol	Trafic collectif modéré intérieur
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure, Bandeau et appui extérieurs, Soubassement et Couronnement extérieurs
Mur massif	Élévation et rejaillissement extérieur, Bandeau et appui extérieurs, Soubassement et Corniche extérieurs

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Masse volumique apparente	NF EN 1936	2200 à 2400 kg/m <sup>3</sup>
Porosité	NF EN 1936	8 à 15 %
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364	1200 à 1600 N
Résistance à la compression	NF EN 772-1	50 à 70 MPa
Résistance à la flexion	NF EN 12372	8 à 11 MPa
Abrasion	NF EN 14157	25 à 32 mm
Capillarité C1	NF EN 772-11	40 à 60 g.m-2.s-1/2
Capillarité C2	NF EN 772-11	40 à 60 g.m-2.s-1/2