


VALANGES

CALCAIRE DE BOURGOGNE



Apple Store Champs-Élysées, Paris
Foster + Partners



Calcaire oolithique, Jurassique moyen, Étage Bathonien



Fond blanc cassé légèrement veiné, à grain moyen avec quelques coquilles



Massangis (89)

RÉFÉRENCES

Apple Store, Paris / Le Vauban, Vélizy / Brazilian British Center, Sao Paulo (BR) / Betty Barclay, Londres (UK) / Carlton Gardens, Londres (UK) / Ritz Carlton, Dubaï (AE)

EMPLOIS PRÉCONISÉS

État de surface	Adouci, Égrésé, Bossagé, Bouchardé, Layé, Brossé
Revêtement de sol	Trafic individuel intérieur
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure
Mur massif	Élévation extérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		
Masse volumique apparente	NF EN 1936	2200 à 2400 kg/m ³
Porosité	NF EN 1936	11 à 12 %
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364	800 à 1000 N
Résistance à la compression	NF EN 772-1	30 à 40 Mpa
Résistance à la flexion	NF EN 12372	6 à 9 MPa
Abrasion	NF EN 14157	27 à 32 mm