

VILHONNEUR BERCY

CALCAIRE POITOU-CHARENTES



Hôtel Collège des Doctrinaires****, Lecture,
Architecte S. Descoches
© C. Mossière



Calcaire oolithique, Jurassique moyen, Étage Bajocien-Bathonien



Fond blanc crème à grains beiges



Vilhonneur (16)

RÉFÉRENCES

Ministère de l'Économie et des Finances, Paris / Hôtel Collège des Doctrinaires****, Lecture

EMPLOIS PRÉCONISÉS

État de surface	Adouci, Égrésé, Bossagé, Bouchardé, Ciselé, Layé, Brossé
Revêtement de sol	Trafic individuel intérieur
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure, Bandeau et appui extérieurs
Mur massif	Élévation et rejaillissement extérieurs, Bandeau et Appui extérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Masse volumique apparente	NF EN 1936	2200 à 2400 kg/m ³
Porosité	NF EN 1936	8 à 12 %
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364	800 à 1200 N
Résistance à la flexion	NF EN 12372	6 à 9 MPa
Abrasion	NF EN 14157	22 à 26 mm